



Städinstruktion för HTC Superfloor®

Beskrivning

HTC Superfloor® är en mekaniskt förädlad betongyta. Betongen har ytförstärkts med **HTC Cure** och förädlats genom slipning och polering med diamantverktyg.

Behandling efter slipning

Vid såpaimpregnering av HTC Superfloor® används **HTC Sealer** i blandningsförhållande 3-5 delar till 100 delar vatten (3-5dl/10l vatten). Applicera blandningen med skurmaskin eller mopp. Låt blandningen verka och tränga ner i ytan men inte torka helt. Skura av ytan och sug upp vattnet. High speed polera med **TWISTER Vit** när ytan har torkat.

Städning

För städning av HTC Superfloor® rekommenderas användning av kombiskurmaskin. Städning sker med **TWISTER Grön** och **Floor Conditioner** i blandningsförhållande 1 del **TWISTER Floor Conditioner** med 400 delar vatten (0,25dl/10liter vatten).

Notera: Intensivskurning (upprepade överfarter utan att golvet hinner torka) ökar inte glansen eftersom vattnet lakar ur betongen.

Om städning inte kan utföras med kombiskurmaskin moppas golvet med **HTC Cleaner** i blandningsförhållande 0,5-1 delar **HTC Cleaner** med 100 delar vatten (0,5-1dl/10liter vatten).

Städintervall

Städintervallerna är beroende av hur fort golvet återsmutsas, allt från daglig till veckovis städning.

Periodiskt underhåll

Om ytan med tiden mattas något rekommenderas high speed polering med **TWISTER Grön**.